

カチオン系アクリル樹脂

with-プライマー

(ウィズ・プライマー)

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 2012036

放散等級区分 F☆☆☆☆

<https://www.nsk-web.org>



4 kg缶 / 1 kg缶

施工範囲を広げ価値を高める専用プライマー

用途

内外装のFRP防水面、ウレタン防水面、アスファルト防水面、エポキシ樹脂面、Pタイル、Pタイル用接着剤面油汚染面など
タイル・モルタル施工のためのプライマーです。

・雨打たれ、凍害、ドライアウトなど脆弱下地（吸水性下地）の表面強化や、各種レベラーのプライマーとしても使用できます。

※タイル・モルタル施工のためのプライマーです。

使用方法

タイルやモルタルの接着で、従来接着不可能であった下地に、ローラー刷毛・ウエス等で塗布するだけで接着可能にできるプライマーです。

弊社のタイルボンドM20やカチオンV・カチオンミックスの施工範囲を広げ、接着性向上を提供できるプライマーです。

施工場所及び下地の状況により、あわせてご使用ください。

withプライマーは下地処理専用です。モルタル接着増強剤としての混入使用や下地の吸水調整用としても使用できません。

製品の特長

- ・ with- プライマーを刷毛・ローラーで『原液のまま』塗布してください。
完全乾燥（乾燥時間：常温時約1時間）後、必ず『樹脂モルタル』で施工してください。
『樹脂の入らないモルタル』は使用できません。
- ・ タイルを張り付ける場合は、必ず樹脂入りモルタル（弊社タイルボンドM20等）で張り付け
セメント系下地調整材（弊社カチオンV・カチオンミックス等）を塗布した上で、硬化乾燥後
タイルの張付けを行ってください。

裏面をご覧ください

■使用上の注意

- ・脆弱面は除去し、埃・汚れなどをよく清掃してから、塗布してください。
- ・油污染面の場合、表面に付着している油分は、ウエスなどでよくふき取り塗布してください。
- ・FRP防水面など非常にハジキが出やすい下地の場合はウエスなどで薄く擦り付けてよく馴染ませた後刷毛・ローラー等で塗り重ねてください。
- ・あらかじめサンダーなどで目荒しすると効果的です。
- ・鉄部には使用しないでください。
- ・モルタルの吸水調整材としては使用しないでください。
- ・浴槽内には使用しないでください。
- ・よく乾燥させてから次の工程に進んでください。
- ・5℃以下での施工は控えてください。
- ・道具類は使用后、速やかに水洗いしてください。

■標準仕様

正味質量		1kg 缶	4kg 缶
塗布量	(非吸水面)	約 50g ～ 100g/㎡	
	(吸水性下地)	約 250g ～ 400g/㎡	
標準使用量 (非吸水面)		約 10 ㎡ ～ 20 ㎡ / 本	約 40 ㎡ ～ 80 ㎡ / 本
入 数 / ケース		12 本 / ケース	4 本 / ケース

■接着性試験結果

各種下地に磁器質タイルを張り付け、14日間養生後、引張強度を測定

下 地	プライマー	引張強度 (N/㎡)	破壊箇所
Pタイル	なし	0.2	界面
	with プライマー	1.8	X層
Pタイル	なし	0	界面
(ワックス塗布面)	with プライマー	1.9	X層
FRP防水	なし	1.0	大半は界面
	with プライマー	1.8	X層
エポキシ樹脂	なし	1.7	大半は界面
	with プライマー	1.2	X層
油污染面	なし	0	界面
	with プライマー	1.6	X層

各種下地に磁器質タイルを張り付け、14日間養生後、引張強度を測定※試験値は保証値ではありません。
施工方法、施工条件、施工材料などの諸条件により 性能を発揮できない場合があります。

■取り扱い上の注意

- ・誤って飲み込んだ場合は、直ちに口、鼻を洗浄し異常を感じる場合は、医療機関で手当を受けてください。
- ・吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し、清浄な水でよく口、鼻を洗浄し異常がある場合は医療機関で手当を受けてください。
- ・目に入った場合は、清浄な水で15分以上洗眼し、異常を感じる場合は医療機関で手当を受けてください。
- ・皮膚に付着した場合は、水や石鹸でよく洗い流し、痛みや異常を感じるようであれば医療機関で手当を受けてください。
- ・施工等に際して、臭気を強く感じられたら、換気を行ってください。
- ・残材、洗い水などは河川、池、湖、下水、地下水等を汚染する可能性のある場所に捨てないでください。
- ・容器等の処理は産業廃棄物処理業者に依頼してください。
- ・保管は40℃以下、または凍結しない屋内で行ってください。

お問い合わせ先：



建築資材総合卸売商社

株式会社 マルユウ建材

出雲・大阪・名古屋・仙台・米子・松江・平田

大阪府東大阪市水走1丁目7-23

TEL072-960-5666 FAX072-966-5660

E-mail: osaka@maruyuu.co.jp

URL: <https://maruyuu.co.jp/>

